

唐山盛兴检测技术服务有限公司

TangShan ShengXing Inspection Technical Services Co.,Ltd

检测报告

报告编号: STS2026CY1516TS-2

委托方名称#	秦力聚		
运输工具#	华衡169	采样日期	2026年09月29日-10月01日
申报品名#	大混	样品状态	<50mm, 黑色颗粒和粉末混合物
申报重量#	32931吨	采样天气	晴
采样地点	华电	制样方式	人工制样
采样垛位	4-4/4-5/4-10/1-11/6-7/6-8/4-1/5-9	检测日期	2026年10月01日
采样方式	机采	签发日期	2026年10月04日

检测结果

检测项目	符号	单位	收到基 ar	空气干燥基 ad	干燥基 d	干燥无灰基 daf	检测依据
全水分	M _t	%	17.2	/	/	/	GB/T 211-2017
水分	M _{ad}	%	/	5.87	/	/	GB/T 212-2008
灰分	A	%	19.57	22.25	23.64	/	
挥发分	V	%	23.66	26.90	28.58	37.42	
焦渣特征	CB	/	2				
固定碳	FC	%	/	44.98	/	/	
全硫	S _t	%	0.86	0.98	1.04	/	GB/T 214-2026
氢含量	H	%	3.04	3.46	3.68	/	GB/T 30733-2014
碳含量	C	%	/	/	/	/	
高位发热量	Q _{gr,v}	MJ/kg	19.59	22.27	23.66	/	GB/T 213-2008
低位发热量	Q _{net,v}	MJ/kg	18.57	/	/	/	
灰熔融性（弱还原性气氛）/℃			DT	ST	HT	FT	GB/T 219-2008
			/	/	/	/	

备注:

1. 收到基低位发热量 $Q_{net,v,ar}$ 相当于4441kcal/kg。

2. 本批煤炭分为6个采样单元, 所出结果为6个采样单元的加权平均值。(V_{daf}计算公式系根据该产品碳酸盐二氧化碳含量历史检测结果确定)

3. 委托方电话: 15149499642, 该信息及带#的信息均由委托方提供。

4. 流向: 芜湖电厂。

(以下空白)

编制:

审核:

批准:

免责声明:

1. 检测报告无“检验检测专用章”无效, 检测报告无编制人、审核人、批准人签字无效, 证书经涂改作废, 未经本公司准许, 不得部分复制本证书。

2. 本报告仅对委托之测试样品负责, 如对本报告有异议, 请在报告发出之日起十五日内提出申请。

3. 本机构对客户提供的信息和数据真实性不予负责。

4. 敬告任何接受此文件的一方, 证书中所包含的信息仅是本公司根据客户委托, 在当时当地得出的结论, 任何未经授权擅自涂改、伪造本证书内容的行为均是违法的, 本公司将追究法律责任。

